



28, avenue Franklin Roosevelt – 69120 VAULX-EN-VELIN  
Tél : +33 (04).78.49.01.61 – Fax : +33 (04).78.49.12.59 - Email : sofiplast@sofiplast.fr

## Fiche produit AS 62

### Informations générales :

- *Très faible coefficient de frottement (statique 0,20 selon ASTM D4518-85)*
- *Excellente tenue sous fortes pressions ou fortes charges (jusqu'à 10<sup>+4</sup> bars)*
- *Très bonne résistance à l'usure*
- *Température d'utilisation de - 190°C à + 250°C*
- *Bonne résistance à l'oxydation et aux agents chimiques*
- *Température de cuisson entre 205°C et 260°C*
- *Épaisseur de film conseillée : 15 microns minimum*

### Applications :

- *Notre revêtement **AS 62** est utilisé sur les surfaces nécessitant une lubrification sèche maximale sous des charges ou des pressions importantes (glissières, accouplements, coussinets, pistons, rotules, éléments filetés...)*
- *Notre revêtement **AS 62** est utilisé afin d'éliminer les dysfonctionnements mécaniques de pièces en contact, de réduire les efforts mécaniques et les phénomènes de grippage ou de matage*

*Notre revêtement **AS 62** vous permettra de résoudre la plupart de vos problèmes de frottement et donc de dysfonctionnement, même sous forte charge ou pression, d'augmenter vos cadences, d'améliorer la longévité de vos équipements...*

Les renseignements de cette fiche AS 62\_2011 sont donnés à titre indicatif. Ils peuvent subir des variations en fonction des approvisionnements, de la nature et de la forme des pièces.