



28, avenue Franklin Roosevelt – 69120 VAULX-EN-VELIN
Tél : +33 (04).78.49.01.61 – Fax : +33 (04).78.49.12.59 - Email : sofiplast@sofiplast.fr

Ficha de producto AS 301

Informaciones generales :

- *Excelentes propiedades anti-adherentes*
- *Óptima resistencia a la abrasión*
- *Temperatura de uso a partir de -40°C hasta 215°C*
- *Óptima resistencia a las sustancias químicas y a los solventes*
- *Conforme con las especificaciones BGA, BSI y FDA relativas a los recubrimientos de uso ALIMENTICIO*
- *Temperatura de cocción entre 315°C y 400°C*
- *Espesor de film aconsejado : 20 micrones mínimo*

Aplicaciones :

- *Nuestro recubrimiento **AS 301** se usa sobre los equipos de MOLDEADO (molde, núcleo) ALMACENAMIENTO (tanques, tolvas, contenedores) y TRANSPORTADORES (canal, tornillos de alimentación, rodillos y placas de transportador), de diversos materiales como el hule, plásticos, productos alimenticios...*
- *Nuestro recubrimiento **AS 301** se usa sobre los equipos de termo sellado y termo formado*
- *Nuestro recubrimiento **AS 301** se usa sobre cilindros, rodillos calentadores, tambores secadores, calandras para las industrias de papel, textil y caucho.*

*Nuestro recubrimiento **AS 301** le permitirá resolver la mayor parte de los problemas de adherencia, taponamiento, reducirá el tiempo de mantenimiento y de limpieza, aumentará la productividad y alargará la vida útil de los equipos...*

Los datos de esta ficha AS 301 10/12 son dados a título indicativo, pueden cambiar según los abastecimientos, la naturaleza y la forma de las piezas.